

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136

Телефон, факс: 8(8782) 200497

Место осуществления деятельности:

369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136

Телефон, факс: 8(8782) 200497

ОКПО 73657481, ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91701001

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21EO01

внесён в реестр

аккредитованных лиц

08 сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4221.05.04 от 02.04.2018

Наименование пробы (образца):

Упаковка полимерная, с маркировкой "AQUAPLAST": емкости (баки, бочки) из полиэтилена, предназначенные для контакта с пищевой продукцией, объем 1 000л.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2018 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.03.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Декларирование

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Гарант ЮГ"
367014, Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, территория Сдт Урожай, дом 152

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Гарант ЮГ"
367014, Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, территория Сдт Урожай, дом 152

Код пробы (образца):

4221.05.04

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Гарант ЮГ"
367014, Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, территория Сдт Урожай, дом 152

Дата изготовления: 2018г.

Объем партии: серийный выпуск

Количество (объем) для испытаний: 3 образца

Количество (объем) для контрольных образцов: 1 образец

НД на продукцию: ТР ТС 005/2011 "Технический регламент Таможенного союза " О безопасности упаковки "

Условия транспортировки: согласно НД

Условия хранения: Единый знак обращения, дата изготовления, срок годности продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке.

Средства измерений, сведения о государственной
поверке:

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 инв.№110104112, ввод в экпл.1988г., зав.№ 8712368,
1987г, СП № 003250, 17.11.17г. 1 раз в год, действителен до 16.11.2018

Анализатор изображений АТ-0.5, инв.№210104367, ввод в экпл.2008г., зав. №119 2008г, СП
№000312 от 12.03.2018г, действителен до 12.03.2020

Спектрометр атомно-абсорбционный "МГА-915», инв.№112104595, ввод в экпл.2010г., зав.№
№363 2008г, СП №003224 от 13.11.2017г, действителен до 12.11.2018

Ртутиметрический комплекс УКР-1МЦ, инв.№110104612, ввод в эксл. 2010г., зав.№ 0329, №СП
1619199 от 31.03.17г., действителен до 30.03.2018

Главный врач:



Х.Х.Батчаев

к протоколу №
4221.05.04 от
02.04.2018

Код
образца
(пробы):

4221.05.04

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результат исследо- ваний	Гигиени- ческий норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Прочность при растяжении - в продольном направлении - в поперечном направлении	17,2 14,3	не менее: 16,1 13,7	МПа	ГОСТ 14236 п. 5.6
2	Относительное удлинение при разрыве: - в продольном направлении - в поперечном направлении	145 163	не менее: 120 150	%	ГОСТ 10354-82
3	Выделение в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих ПДК миграции химических веществ.	соот.	Не должна выделять	-	ГОСТ 33756-2016 п. 5.1.2
4	Стойкость к горячей воде	соот.	Упаковка не должна деформироваться по боковой поверхности при остывании после заполнения ее до номинальной вместимости водой температурой (70±5) °С.	-	ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4.1
5	Коэффициент дымообразования	1100	не более 1600	м ² /кг	ГОСТ 12.1.044 п. 5.11
6	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	менее 1*10 ¹⁶	не более 1*10 ¹⁶	Ом	ГОСТ 6433.2 п. 5.8

7	Кислородный индекс	23	не менее 18	%	ГОСТ 12.1.044
8	Стойкость к горячей воде	соот.	Упаковка должна сохранять внешний вид, цвет и качество декорирования, не должна деформироваться и растрескиваться при погружении в горячую воду температурой $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$	-	ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4.2
9	Показатель токсичности продуктов горения	27	не менее 17	г/м ³	ГОСТ 12.1.044
10	Интенсивность запаха, привкуса вытяжки	0	0	балл	ГОСТ 22648-77
11	Остаточное давление в вакуумной камере	80	80	кПа	ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.2
12	Категория прочности при свободном падении	1	-	-	ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3
13	Усилие сжатия в осевом направлении	56	не менее 49	Н	ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3